

**IRAIMA CAPRILES R.**  
Abogada – Intérprete Judicial

**QUIEN SUSCRIBE, Iraima Capriles R., Abogada, Intérprete Judicial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana debidamente juramentada para el ejercicio de mi cargo, CERTIFICA HABER TRADUCIDO, copia de un documento en idioma inglés cuya versión al español según, según sus mejores conocimientos y criterios es la que a continuación sigue:–**

Firma e iniciales a la derecha del documento.

LOGO DE  
Laboratorios Q CARD

**INFORME DE PRUEBA DE TARJETA EN FÍSICO.  
REPORTE PRODUCIDO PARA EL TRABAJO Q29924  
CONJUNTO DE DOCUMENTOS NO. 7**

**A: AMÉRICO RODRIGUEZ**

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
AVENIDA 27 DE FEBRERO ESQUINA LUPERON  
ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA  
SANTO DOMINGO, 11113  
REPÚBLICA DOMINICANA**

**PRUEBA REALIZADA POR ANDREW VONEIDA 27 de septiembre de 2013.**

**REPORTE REALIZADO POR TERRY SCHINDLER 7 de octubre de 2013.**

**Q-CARD Laboratories  
301 Reagan St.  
Sunbury, PA (Pennsylvania) 17801  
Tel. 570-286-7447  
www.q-card.com**



Q-CARD completó pruebas sobre tarjetas recibidas el 30 de agosto de 2013, a solicitud de orden de trabajo de nueve (9) pruebas diferentes. Las tarjetas fueron recibidas en condición de nuevas. Las tarjetas fueron etiquetadas e identificadas para cada prueba por Q-CARD. Toda la data información que aparece en este informe pertenece a las pruebas que fueron solicitadas.

**TARJETAS EN BLANCO DE COLOR BLANCO**

**Prueba No. 1**

**PRUEBA DE TARJETA PARA ID-1 FLEXIBILIDAD DE LA TARJETA**

Conforme a ANSI/INCITS 322:2008, Sección 5.4

Identificación De la Tarjeta	EJE	Lado a prueba de Extensión de Flexibilidad	Clase ANSI 440	Durabilidad de la Tarjeta de Crédito
Tarjeta S7V	B	Parte frontal hacia arriba	D5	Prueba Pasada

**TARJETAS IMPRESAS – REVERSO DE LA TARJETA**

**Prueba No. 2**

**PRUEBA DE TARJETA PARA ABRASIVIDAD DE LA SUPERFICIE DE LA TARJETA**

Conforme a ANSI/INCITS 322:2008, Sección 5.9

Identificación de tarjeta	Ciclos de parada	Clase ANSI 440
Tarjeta S7P	750	D3

**Prueba No. 3**

**PRUEBA DE TARJETA PARA DESLAMINACIÓN DE LA CINTA ADHESIVA "CROSS HATCH"**

Conforme a ANSI/INCITS 322:2008, Sección 5.3

Identificación de tarjeta	Escala de Puntuación	La puntuación Significando	
Tarjeta S7P	5	No adhesión	Prueba Pasada

**Prueba No. 4**

**PRUEBA DE TARJETA PARA ESTABILIDAD DE LA IMAGEN – ARCO XENON EXPOSICION A LA LUZ DEL DÍA**

Conforme a ANSI/INCITS 322:2008, Sección 5.16

Identificación de tarjeta	Lado Expuesto	Observación	Resultado
Tarjeta S7P	Parte dorsal	Ningún Cambio	Prueba Pasada



**TARJETAS IMPRESAS – PARTE FRONTAL**

(Inicialado y fechado manuscrito.)

**Prueba No. 5**

**PRUEBA DE TARJETA PARA ABRASIVIDAD DE LA SUPERFICIE DE LA TARJETA**

Conforme a ANSI/INCITS 322:2008, Sección 5.9

Identificación de tarjeta	Ciclos de Parada	Clase ANSI 440
Tarjeta S7P	1000	D4

**Prueba No. 6**

**PRUEBA DE TARJETA PARA DESLAMINACIÓN – 90°**

Conforme a ANSI/INCITS 322:2008, Sección 5.2

Identificación de Tarjeta	P1	Lado Frontal/Dorsal
	Fuerza Mínima de Pelado	
	.35N/mm	
Tarjeta S7P	Prueba Pasada	Frontal

**Prueba No. 7**

**PRUEBA DE TARJETA PARA DESLAMINACIÓN DE LA CINTA ADHESIVA "CROSS HATCH"**

Conforme a ANSI/INCITS 322:2008, Sección 5.3

Identificación de tarjeta	Escaia de Puntuación	La puntuación Significando	
Tarjeta S7P	5	No adhesión	Prueba Pasada

**Prueba No. 8**

**PRUEBA DE TARJETA PARA ESTABILIDAD DE LA IMAGEN –XENON ARC EXPUESTA A LA LUZ DEL DÍA**

Conforme a ANSI/INCITS 322:2008, Sección 5.16

Identificación de tarjeta	Lado Expuesto	Observación	Resultado
Tarjeta S7P	Parte frontal	Ningún Cambio	Prueba Pasada

**Prueba No. 9**

**PRUEBA DE TARJETA PARA RESISTENCIA A IMPACTO EN LAS ESQUINAS**

Conforme a ANSI/INCITS 322:2008, Sección 5.20

Identificación de tarjeta	ESQUINA A	ESQUINA B	ESQUINA C	ESQUINA D	Nota Visual
Tarjeta S7P	N/A	N/A	PRUEBA FALLADA	Prueba Pasada	Se rompió.



### **Resumen Ejecutivo**

Las pruebas que deban ser revisadas para valoración de lo fallado serían mencionados en este resumen y todas las pruebas que pasaron 100% de los requerimientos de prueba no son mencionadas en este resumen. Los datos de prueba para cada prueba pueden ser revisados ampliamente en el Anexo A de este Informe de Pruebas.

La Prueba No.1, prueba de la tarjeta para probar la curvatura de la tarjeta, indica que la categoría de durabilidad del cuerpo de la tarjeta es D5. Es mi opinión que el cuerpo de la tarjeta debe ser apropiado para las aplicaciones de su uso, con una vida de servicio de hasta 10 años.

La Prueba No.2, prueba para probar la abrasión (raspadura) de la superficie dorsal de la tarjeta, indica que la durabilidad del cuerpo de la tarjeta es de categoría D3. Es mi opinión que la resistencia a la abrasión (raspadura) en la parte dorsal debe ser apropiada para las aplicaciones de su uso, con una vida de servicio de hasta 4 años.

La Prueba No.5, prueba para probar la abrasión (raspadura) de la superficie dorsal de la tarjeta, indica que la durabilidad del cuerpo de la tarjeta es de categoría D4. Es mi opinión que la resistencia a la abrasión (raspadura) en la parte dorsal debe ser apropiada para las aplicaciones de su uso, con una vida de servicio de hasta 7 años.

La Prueba No. 9, prueba de tarjeta para resistencia al impacto en las esquinas, indica que una (1) de las esquinas de dos (2) que fueron sometidas a prueba tienen una esquina rota en la esquina impactada. Esta prueba fue conducida como una secuencia precedida por una exposición en arco de Xenon. La exposición en arco Xenon fue aplicada antes de impacto sobre las esquinas para acelerar el envejecimiento de las tarjetas de plástico. Pienso que esta prueba puede indicar que el cuerpo de la tarjeta se torna quebradizo con el envejecimiento.

Gracias por utilizar los servicios de laboratorios de Q-CARD.  
Atentamente,

Terry Schindler  
Vicepresidente – Grupo de Tecnología  
Q-Card Laboratories  
301 Reagan Street  
Sunbury, PA 17801  
507-286-7447 o Móvil 570-847-4011  
[t.schindler@brush-qcard.com](mailto:t.schindler@brush-qcard.com)  
[www.q-card.com](http://www.q-card.com)



(Inicialado y fechado manuscrito.)

**ANEXO A**  
**ARCHIVO DE DATOS IMPRESOS**



**PRUEBA DE TARJETA PARA ID-1 FLEXIBILIDAD DE LA TARJETA**

Identificación de la tarjeta	Eje	Lado de Extensión de la Flexión	Ciclo a romper	Longitud de las fracturas (mm)	Descripción de la fractura	Clase ANSI 440
Tarjeta S7V	B	Frontal hacia arriba	58,200	15,41	Centro	D5

Muestra probada por: ADV  
 No. de Muestras Probadas: 1  
 Técnico: ADV  
 Hora: 7:45 AM  
 Fecha: 9/16/2013  
 Temperatura: 21.9 C  
 Humedad Relativa: 48%

Muestras pre-acondicionadas: X  
 Calibrado Verificado: X  
 Válido Hasta: 2/14

Notas de Trabajo:



Revisión 2.5  
 6/11/2013

Los resultados de las pruebas aquí contenidos están relacionados únicamente con los objetos sometidos a prueba. El informe de resultados no deberá ser reproducido más que en su integridad si no es con la aprobación escrita de Q-Card Laboratories.

**PRUEBA DE TARJETA PARA ABRASIVO DE LA SUPERFICIE (LADO DE ATRÁS)**

Identificación de la tarjeta	Ciclo de parada	Clase ANSI 440
Tarjeta S17P	750	D3

Muestra probada por: ADV  
No. de Muestras Probadas: 1  
Técnico: ADV  
Hora: 1:10 PM  
Fecha: 9/13/2013  
Temperatura: 23.2 C  
Humedad Relativa: 46%

Calibrado Verificado:  Válido Hasta: 3/14

Notas de Trabajo:



(Iniciales manuscritas)      Revisión 2.0  
5/20/2013

Los resultados de las pruebas aquí contenidos están relacionados únicamente con los objetos sometidos a prueba. El informe de resultados no deberá ser reproducido más que en su integridad si no es con la aprobación escrita de Q-Card Laboratories.

**PRUEBA DE TARJETA PARA DESLAMINACIÓN “CROSS HATCH” (LADO DE ATRÁS)**

Identificación de la tarjeta	Escala de Calificación	Significado de la Clasificación
Tarjeta S7P	5	No Adhesión PRUEBA PASADA

No. de Muestras Probadas: 1

Técnico: CNJ

Hora : 11:30 AM

Fecha: 9/16/2013

Temperatura: 22.9 C

Humedad Relativa: 46%

Notas de Trabajo:



Los resultados de las pruebas aquí contenidos están relacionados únicamente con los objetos sometidos a prueba. El informe de resultados no deberá ser reproducido más que en su integridad si no es con la aprobación escrita de Q-Card Laboratories.



ORDEN DE TRABAJO NO. Q29924 – JUEGO DE DOCUMENTOS NO. 7.

**PRUEBA DE TARJETA PARA COMPROBACIÓN ARCO DE XENON (PARTE DE ATRÁS)**

Muestra probada por: ADV  
 No. de Muestras Probadas: 1

Técnico: ADV  
 Hora : 7:50 AM  
 Fecha: 9/24/2013  
 Temperatura: 22.1 C  
 Humedad Relativa: 44%

Muestras pre-acondicionadas : X

**Inspección Visual Pre-Prueba:**  
 PRUEBA PASADA

**Inspección Visual Post-Prueba:**  
 PRUEBA PASADA

Identificación de la tarjeta	Pre-Prueba	Identificación de la tarjeta	Pos-Prueba
	Defectos visuales?		Defectos visuales?
Tarjeta S7P	No hay defectos	Tarjeta S7P	No hay defectos

**NOTAS DE TRABAJO:**

Imágenes de Alta Resolución Pre/Post de la Tarjeta X  
 .96 W/m2 @ 420 nm  
 168 horas tiempo de exposición

Página 1 de 1 (Iniciales manuscritas)



Los resultados de las pruebas aquí contenidos están relacionados únicamente con los objetos sometidos a prueba. El informe de resultados no deberá ser reproducido más que en su integridad si no es con la aprobación escrita de Q-Card Laboratories.

**PRUEBA DE TARJETA PARA ABRASIVO DE LA SUPERFICIE**


Identificación de la tarjeta	Ciclo de parada	Clase ANSI 440
Tarjeta S7P	1000	D4

Muestra probada por: ADV  
No. de Muestras Probadas: 1  
Técnico: ADV  
Hora : 12:30 PM  
Fecha: 9/11/2013  
Temperatura: 24.1 C  
Humedad Relativa: 46%

Calibrado Verificado: X Válido Hasta: 3/14

Notas de Trabajo:

Formulario 1662  
JLS



Página 1 de 1  
(Iniciales manuscritas)      Revisión 2.0  
5/20/2013

Los resultados de las pruebas aquí contenidos están relacionados únicamente con los objetos sometidos a prueba.  
El informe de resultados no deberá ser reproducido más que en su integridad si no es con la aprobación escrita de Q-Card Laboratories.

**PRUEBA DE TARJETA PARA FORTALEZA DE PELADO (LADO FRONTAL)**


Identificación de la tarjeta	P1	Lado
	Fuerza de Pelado Mínimo .35N/mm	Frontal/Dorsal
Tarjeta S7P	0.441	Frontal

Muestra probada por: ADV  
 No. de Muestras Probadas: 1  
 Técnico: ADV  
 Hora: 12:30 AM  
 Fecha: 9/17/2013  
 Temperatura: 22.7 C  
 Humedad Relativa: 44%  
 Calibrado Verificado:  Válido Hasta: 6/14  
 Muestras preacondicionadas:   
 Notas de Trabajo:



Los resultados de las pruebas aquí contenidos están relacionados únicamente con los objetos sometidos a prueba. El informe de resultados no deberá ser reproducido más que en su integridad si no es con la aprobación escrita de Q-Card Laboratories.

# Set 7



# GRAFICO NO. 7

\_\_\_ PELADO 1

Página 2 de 2

Página 13 de 16  
Documento Q29924-Juego de Documentos No. 7



Los resultados de las pruebas aquí contenidos están relacionados únicamente con los objetos sometidos a prueba.  
El informe de resultados no deberá ser reproducido más que en su integralidad si no es con la aprobación escrita de Q-Card Laboratories.

**PRUEBA DE TARJETA PARA DESLAMINACIÓN "CROSS HATCH" (LADO FRONTAL)**

Identificación de la tarjeta	Escala de Calificación	Significado de la Clasificación
Tarjeta S7P	5	No Adhesión Prueba pasada

No. de Muestras Probadas: 1  
Técnico: CNJ  
Hora : 11:30 AM  
Fecha: 9/16/2013  
Temperatura: 22.9 C  
Humedad Relativa: 46%

Notas de Trabajo:



Los resultados de las pruebas aquí contenidos están relacionados únicamente con los objetos sometidos a prueba. El informe de resultados no deberá ser reproducido más que en su integridad si no es con la aprobación escrita de Q-Card Laboratories.

**PRUEBA DE TARJETA PARA COMPROBACIÓN ARCO DE XENON (PARTE DE ALANTE)**

Muestra probada por: ADV  
 No. de Muestras Probadas: 1  
 Técnico: ADV  
 Hora : 3:10AM  
 Fecha: 10/1/2013  
 Temperatura: 24.7 C  
 Humedad Relativa: 49%

Muestras pre-acondicionadas :  X

**Inspección Visual Pre-Prueba:**  
 PRUEBA PASADA

**Inspección Visual Post-Prueba:**  
 PRUEBA PASADA

Identificación de la tarjeta	Pre-Prueba		Pos-Prueba
	Defectos visuales?	Identificación de la tarjeta	Defectos visuales?
Tarjeta S7P	No hay defectos	Tarjeta S7P	No hay defectos

**NOTAS DE TRABAJO:**

Imágenes de Alta Resolución Pre/Post de la Tarjeta  X  
 .96 W/m2 @ 420 nm

168 horas tiempo de exposición

Página 1 de 1



Los resultados de las pruebas aquí contenidos están relacionados únicamente con los objetos sometidos a prueba. El informe de resultados no deberá ser reproducido más que en su integridad si no es con la aprobación escrita de Q-Card Laboratories.

**PRUEBA DE TARJETA PARA IMPACTO SOBRE LAS ESQUINAS**

No. de Muestras Probadas: 1

Técnico: ADV

Hora: 10:10 AM


Fecha: 10/2/2013

Temperatura: 22.6 C

Humedad Relativa: 50%

Muestras pre-acondicionadas:  X

**PRUEBA DE IMPACTO SOBRE LAS ESQUINAS  
MUESTRA DE LAS ESQUINAS EN LA TARJETA**



Identificación de Tarjeta	ESQUINA A	ESQUINA B	ESQUINA C	ESQUINA D	ESQUINA	NOTA VISUAL
Tarjeta S7 P	N/A	N/A	Prueba Fallada	Prueba Pasada		Rota

**NOTAS DE TRABAJO**

---



---




Los resultados de las pruebas aquí contenidos están relacionados únicamente con los objetos sometidos a prueba. El informe de resultados no deberá ser reproducido más que en su integralidad si no es con la aprobación escrita de Q-Card Laboratories.




**PAGINA FINAL**

TRADUCCIÓN DE DOCUMENTO TÉCNICO Informe Q 29924 No.7, realizada por quien suscribe, a solicitud de parte interesada, en el Distrito Nacional, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, a los DIECIOCHO (18) días del mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL TRECE (2013).

Inscrito en Libro Protocolo bajo el No. 24/2013

  
**LIC. TRÁIMA CAPRILES**  
Abogada Intérprete Judicial



Los resultados de las pruebas aquí contenidos están relacionados únicamente con los objetos sometidos a prueba.  
El informe de resultados no deberá ser reproducido más que en su integralidad si no es con la aprobación escrita de Q-Card Laboratories.