

IRAIMA CAPRILES R.
Abogada – Intérprete Judicial

QUIEN SUSCRIBE, Iraima Capriles R., Abogada, Intérprete Judicial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana debidamente juramentada para el ejercicio de mi cargo, CERTIFICA HABER TRADUCIDO, copia de un documento en idioma inglés cuya versión al español según, según sus mejores conocimientos y criterios es la que a continuación sigue:–

Firma e iniciales a la derecha del documento.

LOGO DE
Laboratorios Q CARD

**INFORME DE PRUEBA DE TARJETA EN FÍSICO.
REPORTE PRODUCIDO PARA EL TRABAJO Q29924
CONJUNTO DE DOCUMENTOS NO. 9**

A: AMÉRICO RODRIGUEZ

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL
AVENIDA 27 DE FEBRERO ESQUINA LUPERON
ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA
SANTO DOMINGO, 11113
REPÚBLICA DOMINICANA**

PRUEBA REALIZADA POR ANDREW VONEIDA 27 de septiembre de 2013.

REPORTE REALIZADO POR TERRY SCHINDLER 7 de octubre de 2013.

**Q-CARD Laboratories
301 Reagan St.
Sunbury, PA (Pennsylvania) 17801
Tel. 570-286-7447
www.q-card.com**



Q-CARD completó pruebas sobre tarjetas recibidas el 30 de agosto de 2013, a solicitud de orden de trabajo de nueve (9) pruebas diferentes. Las tarjetas fueron recibidas en condición de nuevas. Las tarjetas fueron etiquetadas e identificadas para cada prueba por Q-CARD. Toda la data información que aparece en este informe pertenece a las pruebas que fueron solicitadas.

TARJETAS EN BLANCO DE COLOR BLANCO

Prueba No. 1

PRUEBA DE TARJETA PARA ID-1 CURVATURA DE LA TARJETA

Conforme a ANSI/INCITS 322:2008, Sección 5.4

Identificación De la Tarjeta	EJE	Lado a prueba de Extensión de Flexibilidad	Clase ANSI 440	Durabilidad de la Tarjeta de Crédito
Tarjeta S9V	B	Parte frontal hacia arriba	D5	Prueba Pasada

TARJETAS IMPRESAS –DORSO DE LA TARJETA

Prueba No. 2

PRUEBA DE TARJETA PARA ABRASIVIDAD DE LA SUPERFICIE DE LA TARJETA

Conforme a ANSI/INCITS 322:2008, Sección 5.9

Identificación de tarjeta	Ciclos de parada	Clase ANSI 440
Tarjeta S9P	3500	D5

Prueba No. 3

PRUEBA DE TARJETA PARA DESLAMINACIÓN DE LA CINTA ADHESIVA "CROSS HATCH"

Conforme a ANSI/INCITS 322:2008, Sección 5.3

Identificación de tarjeta	Escala de Puntuación	La puntuación Significando	
Tarjeta S9P	5	No adhesión	Prueba Pasada

Prueba No. 4

PRUEBA DE TARJETA PARA ESTABILIDAD DE LA IMAGEN – ARCO XENON EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL DÍA

Conforme a ANSI/INCITS 322:2008, Sección 5.16

Identificación de tarjeta	Lado Expuesto	Observación	Resultado
Tarjeta S9P	Parte dorsal	Ningún Cambio	Prueba Pasada



Los resultados de las pruebas aquí contenidos se relacionan únicamente con los objetos sometidos a prueba. El reporte de pruebas no deberá ser reproducido más que en su integralidad a no ser por autorización escrita de Q-Card Laboratories.

TARJETAS IMPRESAS – PARTE FRONTAL

(Inicialado y fechado manuscrito.)

Prueba No. 5

PRUEBA DE TARJETA PARA ABRASIVIDAD DE LA SUPERFICIE DE LA TARJETA

Conforme a ANSI/INCITS 322:2008, Sección 5.9

Identificación de tarjeta	Ciclos de Parada	Clase ANSI 440
Tarjeta S9P	3250	D5

Prueba No. 6

PRUEBA DE TARJETA PARA DESLAMINACIÓN – 90°

Conforme a ANSI/INCITS 322:2008, Sección 5.2

Identificación de Tarjeta	P1	Lado Frontal/Dorsal
	Fuerza Mínima de Pelado	
	.35N/mm	
Tarjeta S9P	Prueba pasada	Frontal

Prueba No. 7

PRUEBA DE TARJETA PARA DESLAMINACIÓN DE LA CINTA ADHESIVA "CROSS HATCH"

Conforme a ANSI/INCITS 322:2008, Sección 5.3

Identificación de tarjeta	Escala de Puntuación	La puntuación Significando	
Tarjeta S9P	1	Adhesión a la Cinta	Prueba Fallada

Prueba No. 8

PRUEBA DE TARJETA PARA ESTABILIDAD DE LA IMAGEN –XENON ARC EXPUESTA A LA LUZ DEL DÍA

Conforme a ANSI/INCITS 322:2008, Sección 5.16

Identificación de tarjeta	Lado Expuesto	Observación	Resultado
Tarjeta S9P	Parte frontal	Ningún Cambio	Prueba Pasada

Prueba No. 9

PRUEBA DE TARJETA PARA RESISTENCIA A IMPACTO EN LAS ESQUINAS

Conforme a ANSI/INCITS 322:2008, Sección 5.20

Identificación de tarjeta	ESQUINA A	ESQUINA B	ESQUINA C	ESQUINA D	Nota Visual
Tarjeta S9P	N/A	N/A	PRUEBA FALLADA	PRUEBA FALLADA	Rota/Deslaminación



Resumen Ejecutivo

Las pruebas que deban ser revisadas para valoración de lo fallado serían mencionados en este resumen y todas las pruebas que pasaron 100% de los requerimientos de prueba no son mencionadas en este resumen. Los datos de prueba para cada prueba pueden ser revisados ampliamente en el Anexo A de este Informe de Pruebas.

La Prueba No.1, prueba de la tarjeta para probar la curvatura de la tarjeta, indica que la categoría de durabilidad del cuerpo de la tarjeta es D5. Es mi opinión que el cuerpo de la tarjeta debe ser apropiado para las aplicaciones de su uso, con una vida de servicio de hasta 10 años.

La Prueba No. 7, prueba de tarjeta para deslaminación cinta cross hatch (frontal) indica que el sobre laminado transparente frontal tiene una durabilidad categoría D1. Es mi opinión que el sobre laminado transparente podría pelar/despegar de la tarjeta en uso de aplicaciones de tarjeta en alrededor de un (1) año.

La Prueba No. 9, prueba de tarjeta para resistencia al impacto en las esquinas, probó romperse y deslaminarse en la parte frontal del sobre laminado transparente al impactar la esquina. Esta prueba fue conducida como una secuencia precedida por una exposición en arco de Xenon. La exposición en arco Xenon fue aplicada antes de impacto sobre las esquinas para acelerar el envejecimiento de las tarjetas de plástico. Pienso que esta prueba indica que el cuerpo de la tarjeta se torna quebradizo con el envejecimiento y la prueba podría indicar que el la adhesión del sobre laminado transparente podría debilitarse con el envejecimiento.

Gracias por utilizar los servicios de laboratorios de Q-CARD.

Atentamente,
Terry Schindler
Vicepresidente – Grupo de Tecnología
Q-Card Laboratories
301 Reagan Street
Sunbury, PA 17801
507-286-7447 o Móvil 570-847-4011
t.schindler@brush-qcard.com www.q-card.com



ANEXO A

ARCHIVO DE DATOS IMPRESOS



Los resultados de las pruebas aquí contenidos se relacionan únicamente con los objetos sometidos a prueba.
El reporte de pruebas no deberá ser reproducido más que en su integralidad a no ser por autorización escrita de Q-Card Laboratories.

PRUEBA DE TARJETA PARA ID-1 FLEXIBILIDAD DE LA TARJETA

Identificación de la tarjeta	Eje	Lado de Extensión de la Flexión	Ciclo a romper	Longitud de las fracturas (mm)	Descripción de la fractura	Clase ANSI 440
Tarjeta S9V	B	Frontal hacia arriba	>100,000	N/A	Prueba Pasada	D5

Muestra probada por: ADV

No. de Muestras Probadas: 1

Técnico: ADV

Hora : 7:45 AM

Fecha: 9/16/2013

Temperatura: 21.9 C

Humedad Relativa: 48%

Muestras pre-acondicionadas : X

Calibrado Verificado: X

Válido Hasta: 2/14

Notas de Trabajo:



Los resultados de las pruebas aquí contenidos están relacionados únicamente con los objetos sometidos a prueba. El informe de resultados no deberá ser reproducido más que en su integridad si no es con la aprobación escrita de Q-Card Laboratories.

PRUEBA DE TARJETA PARA ABRASIVO DE LA SUPERFICIE (LADO DE ATRÁS)

Identificación de la tarjeta	Ciclo de parada	Clase ANSI 440
Tarjeta S9P	3500	D5

Muestra probada por: ADV
No. de Muestras Probadas: 1
Técnico: ADV
Hora : 12:30 PM
Fecha: 9/13/2013
Temperatura: 22.9 C
Humedad Relativa: 45%

Calibrado Verificado: X Válido Hasta: 3/14

Notas de Trabajo:

Formulario 1664
JLS



Los resultados de las pruebas aquí contenidos están relacionados únicamente con los objetos sometidos a prueba.
El informe de resultados no deberá ser reproducido más que en su integridad si no es con la aprobación escrita de Q-Card Laboratories.

PRUEBA DE TARJETA PARA DESLAMINACIÓN “CROSS HATCH” (LADO DE ATRÁS)

Identificación de la tarjeta	Escala de Calificación	Significado de la Clasificación	
Tarjeta S9P	5	No Adhesión	Prueba Pasada

No. de Muestras Probadas: 1

Técnico: CNJ

Hora : 11:30 AM

Fecha: 9/16/2013

Temperatura: 22.9 C

Humedad Relativa: 46%

Notas de Trabajo:



Los resultados de las pruebas aquí contenidos están relacionados únicamente con los objetos sometidos a prueba.
El informe de resultados no deberá ser reproducido más que en su integridad si no es con la aprobación escrita de Q-Card Laboratories.

PRUEBA DE TARJETA PARA COMPROBACIÓN ARCO DE XENON (PARTE DE ATRÁS)

Inspección Visual Pre-Prueba:

PRUEBA PASADA

Muestra probada por: ADV

No. de Muestras Probadas: 1

Técnico: ADV

Hora : 7:50 AM

Fecha: 9/24/2013

Temperatura: 22.1 C

Humedad Relativa: 44%

Muestras pre-acondicionadas : X

Inspección Visual Pos-Prueba:

PRUEBA PASADA

Identificación de la tarjeta	Pre-Prueba	Identificación de la tarjeta	Pos-Prueba
	Defectos visuales?		Defectos visuales?
Tarjeta S9P	No hay defectos	Tarjeta S9P	No hay defectos

NOTAS DE TRABAJO:

Imágenes de Alta Resolución Pre/Post de la Tarjeta X

.96 W/m2 @ 420 nm

168 horas tiempo de exposición

Página 1 de 1 (Iniciales manuscritas)



Los resultados de las pruebas aquí contenidos están relacionados únicamente con los objetos sometidos a prueba. El informe de resultados no deberá ser reproducido más que en su integridad si no es con la aprobación escrita de Q-Card Laboratories.

PRUEBA DE TARJETA PARA ABRASIVO DE LA SUPERFICIE (LADO FRONTAL)

Identificación de la tarjeta	Ciclo de parada	Clase ANSI 440
Tarjeta S9P	3250	D5

Muestra probada por: ADV

No. de Muestras Probadas: 1

Técnico: ADV

Hora : 7:05 AM

Fecha: 9/12/2013

Temperatura: 22.5 C

Humedad Relativa: 47%

Calibrado Verificado: X Válido Hasta: 3/14

Notas de Trabajo:



Los resultados de las pruebas aquí contenidos están relacionados únicamente con los objetos sometidos a prueba.
El informe de resultados no deberá ser reproducido más que en su integridad si no es con la aprobación escrita de Q-Card Laboratories.

PRUEBA DE TARJETA PARA FUERZA DE PELADO (LADO FRONTAL)

Identificación de la tarjeta	P1	Lado Frontal/ Dorsal
	Fuerza de Pelado Mínimo	
	.35N/mm	
Tarjeta S9P	1.356	Frontal

Muestra probada por: ADV

No. de Muestras Probadas: 1

Técnico: ADV

Hora : 12:30 AM

Fecha: 9/17/2013

Temperatura: 22.7 C

Humedad Relativa: 44%

Calibrado Verificado: X Válido Hasta: 6/14

Muestras preacondicionadas: X

Notas de Trabajo:

La tira se rompió al inicio.



Set 9




GRAFICO No. 9

_____ PELADO 1



Página 2 de 2

Los resultados de las pruebas aquí contenidos están relacionados únicamente con los objetos sometidos a prueba.
El informe de resultados no deberá ser reproducido más que en su integralidad si no es con la aprobación escrita de
Q-Card Laboratories.

PRUEBA DE TARJETA PARA DESLAMINACIÓN "CROSS HATCH" (LADO FRONTAL)

Identificación de la tarjeta	Escala de Calificación	Significado de la Clasificación	
Tarjeta S9P	1	Adhesión A la Cinta	Prueba Fallada

No. de Muestras Probadas: 1

Técnico: CNJ

Hora : 11:30 AM

Fecha: 9/16/2013

Temperatura: 22.9 C

Humedad Relativa: 46%

Notas de Trabajo:



Los resultados de las pruebas aquí contenidos están relacionados únicamente con los objetos sometidos a prueba. El informe de resultados no deberá ser reproducido más que en su integridad si no es con la aprobación escrita de Q-Card Laboratories.

PRUEBA DE TARJETA PARA COMPROBACIÓN ARCO DE XENON (PARTE DE ALANTE)

Muestra probada por: ADV

No. de Muestras Probadas: 1

Técnico: ADV

Hora : 3:10AM

Fecha: 10/1/2013

Temperatura: 24.7 C

Humedad Relativa: 49%

Muestras pre-acondicionadas : X

Inspección Visual Pre-Prueba:

PRUEBA PASADA

Inspección Visual Post-Prueba:

PRUEBA PASADA

Identificación de la tarjeta	Pre-Prueba	Identificación de la tarjeta	Pos-Prueba
	Defectos visuales?		Defectos visuales?
Tarjeta S9P	No hay defectos	Tarjeta S9P	No hay defectos

NOTAS DE TRABAJO:

Imágenes de Alta Resolución Pre/Post de la Tarjeta X

.96 W/m2 @ 420 nm

168 horas tiempo de exposición



PRUEBA DE TARJETA PARA IMPACTO SOBRE LAS ESQUINAS

No. de Muestras Probadas: 1

Técnico: ADV

Hora : 10:10 AM

Fecha: 10/2/2013


Temperatura: 22.6 C

Humedad Relativa: 50%

Muestras pre-acondicionadas : X

PRUEBA DE IMPACTO SOBRE LAS ESQUINAS

MUESTRA DE LAS ESQUINAS EN LA TARJETA



Identificación de Tarjeta	ESQUINA A	ESQUINA B	ESQUINA C	ESQUINA D	ESQUINA	NOTA VISUAL
Tarjeta S9 P	N/A	N/A	Prueba Fallada	Prueba Fallada	Prueba Fallada	Rota/Deslaminación

NOTAS DE TRABAJO

PAGINA FINAL

TRADUCCIÓN DE DOCUMENTO TÉCNICO Informe Q 29924 No.9, realizada por quien suscribe, a solicitud de parte interesada, en el Distrito Nacional, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, a los DIECIOCHO (18) días del mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL TRECE (2013).

Inscrito en Libro Protocolo bajo el No. 96/2013


LIC. IRAIMA CAPRILES R.
Abogada-Intérprete Judicial



Los resultados de las pruebas aquí contenidos están relacionados únicamente con los objetos sometidos a prueba.
El informe de resultados no deberá ser reproducido más que en su integridad si no es con la aprobación escrita de
Q-Card Laboratories.