



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta adhesiva transparente en papel especial (20 g/m²) de fibra corta, exenta de lignina, de disolventes y resistente al envejecimiento; el adhesivo es acrílico y contiene carbonato de calcio para prevenir la formación de ácidos.

Filmoplast P se utiliza para reparar laceraciones, para encolar y para añadir páginas separadas o desgarradas.



FICHA TÉCNICA

FILMOPLAST P

Papel japonés, adhesivo una cara, con pH neutro, transparente, destinado al uso en bibliotecas y archivos, revestido con un adhesivo acrílico libre de disolventes, permanentemente elástico, resistente al paso del tiempo Soplado con carbonato cálcico para la conservación de fibras de celulosa. El carbonato cálcico suprime a largo plazo los ácidos. (Certificado BAM AZ VI. 33/10360-95/1).

Papel + adhesivo sin protección: no envejecido: pH 8.2
Envejecido: pH 7.6

Áreas de aplicación

Reparación, protección y sellado de todo tipo de papeles. Reparación de hojas desgarradas o rotas y documentos de archivos.

Soporte

Papel especial
Transparente

Adhesivo

base poliacrílico
PH aprox. 8.5
Peso 25+/-3 g/m²

Papel de protección

tipo papel para embalar
siliconado una cara
peso 65+/-6 g/m²
Espesor 0.054+/-0.006µm

Espesor [mµ]

23+/-3

Fuerza del adhesivo

Afera Norm 4001
10 min. V2A
5.3+/-1.5

Test climático

clima normal de acuerdo con
23/50-2, DIN 50014

Peso [g/m²]

20+/-2

Resistencia al desgarro

DIN 53455, velocidad 50 mm/min.
Longitudinalmente: 27+/-3 N/15mm

Fuerza de remover

Velocidad 300mm/min.
25+/-10

Elasticidad

DIN 53455, velocidad 50mm/min
longitudinalmente: 1.8+/-0.4%

Estabilidad de la temperatura

fijado al aluminio
-30°C a +50°C

Resistencia a la tracción

DIN 53112
Longitudinalmente : 78+/-8 N/mm²

Duración de almacenamiento

4 años

Condiciones de almacenamiento y de trabajo

De 18°C a -25°C
40-65% de humedad relativa del aire

La temperatura está en Fahrenheit y el espesor en (mil) milésimas, los valores dados son aproximados. Todos los datos son en valores standard. La información especificada está basada en los resultados obtenidos en la práctica. Debido al elevado numero de factores que pueden afectar a la aplicación y manipulación, siempre será necesario que el cliente lleve a cabo su propio test. Las propiedades específicas no deben tomarse como una garantía legal.



C.T.S. S.R.L.
VIA PIAVE, 20/22 - 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) - TEL. +39 0444 360385 (4 linee r.a.) - FAX +39 0444 360393
www.ctseurope.com - E-mail: cts.italia@ctseurope.com

FIJALI:
VIA DEL COMMERCIO, 36 - 00184 ROMA - TEL. 06/5730020 (2 linee r.a.) - FAX 06/5730027
VIA L. GORDIGIANI, 84 IM. 4°-5° - 50137 FIRENZE - TEL. 055/2645014 (2 linee r.a.) - FAX 055/2646078
VIA B. CROCE, 139 - 03026 CASORIA (NA) - TEL. 081/5940894 (2 linee r.a.) - FAX 081/5944805
VIA POPOLI, 15 - 05030 S. MARIA IN VALLE - TREVI (PG) - TEL. 0742/991027 - FAX 0742/995413
VIA A. STELLA, 5 - 20126 MILANO - TEL. 02/6749225 (2 linee r.a.) - FAX 02/6749023
VIA A. GRAMSCI, 8/4 - 95020 GRAVINA DI CATANIA (CT) - TEL. 095 7441925 - FAX 095 7442994

C.T.S. FRANCE S.A.R.L.
26 PASSAGE THIÈRE - 75011 PARIS - TEL. +33 1 43558044 - FAX +33 1 43558087 - E-mail: cts.france@ctseurope.com

C.T.S. ESPAÑA Productos y Equipos para la Restauración S.L.
C/AGUSTIN DEL... 3 - P.O. BOX 1040 MARZOLES - 28190 GETAFE - MADRID
TEL. +34 91 6011640 (4 líneas) - FAX +34 91 6011633 - E-mail: cts.espana@ctseurope.com

C.T.S. ROMANIA S.R.L.
SIF. RAJULUI, 23 - 550137 SIBIU - TEL. +40 268 231470 - FAX +40 268 231475 - E-mail: cts.romania@ctseurope.com

PRODOTTI ATTREZZATURE E IMPIANTI AL SERVIZIO DEL RESTAURO



INVERSIONES TIMISOARA, SRL

RNC# 131-35228-6

01/FEBRERO/2022

CARTA DE COMPROMISO

Señores:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

JCE-CCC-CP-2022-0001

ADQUISICION DE CINTAS ADHESIVAS

Atención: Comité De Compras

Mediante la presente certificamos que los equipos propuestos por nosotros tendrán una garantía de 1 año y un tiempo de entrega de 40 días hábiles después de recibir la orden de compra y 30 días de crédito. El transporte de los bienes y/o productos ofertados corre por cuenta y responsabilidad del oferente. El tiempo de validez de la oferta es de 120 días.

Nuestra propuesta contiene:

| DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|--|-------------------------|-----------------|
| CINTAS ADHESIVAS FILMOPLAST (P) 50M X 2CM TRANSPARENTES | UND | 1,500 |
| | | |
| | | |

Saludos,

Elynes Jimenez Peña

Presidente

Inversiones Timisoara, SRL.

Tel: 829-747-6266

Calle San Juan Bautista de la Salle #20, Mirador Norte, Santo Domingo,D.N.

